

PAK-frei
EU
1272/2013

 REACH-
konform

 Nitros-
aminfrei

 RoHS 3-
konform

Eigenschaften und Merkmale

- Chloropren-Qualität (CR)
- schwefelvernetzt, ETU-frei nach REACH
- Isoliermatte VDE-zertifiziert nach DIN EN 61111
- VDE-Zertifikat für Klasse 0; 3; 4 (dickenabhängig)
- entspricht Brandnorm UL 94 V-0 (ab 2mm Stärke)
- Beständig gegen Öl und Schwefelsäure

Physikalische Daten

Polymer/ Polymer		DIN ISO 1629	CR
Farbe / Colour			grau
Härte / Hardness	Shore A	ISO 48-4	65 ± 5
Dichte / Density	g/cm ³	DIN EN ISO 1183 / ISO 2781	1,66 ± 0,02
Reißfestigkeit / Tensile strength	MPa	ISO 37	> 8
Reißdehnung / Elongation at break	%	ISO 37	> 500
Temperaturbeständigkeit	°C		-35°C bis +90°C
Weiterreißwiderstand / Tear resistance	N/mm	DIN ISO 34-1A	> 12,0
Druckverformungsrest*		ISO 815	< 30
Brandbeständigkeit / Flame resistance**		FMVSS 302	DNI (nicht entflammbar)
Ozonbeständigkeit***		ISO 1431-1	nicht ozonbeständig
Spez. Durchgangswiderstand	Ωcm	VDE 0303-30	isolierend

* 24 h / 70 °C; ** geprüft bei 2 mm; *** 50 pphm, 40°C, 72 h, 20% Dehnung

Mit Erscheinen dieses technischen Datenblattes verlieren alle bisher erschienenen ihre Gültigkeit

Wichtige Hinweise:

Die aufgeführten Prüfwerte und Daten basieren auf den Ergebnissen langjähriger Entwicklung, Versuchen und Erprobungen. Eine Eigenschaftszusicherung und garantierte Funktion, kann aus den genannten Angaben nicht abgeleitet werden. Es liegt im Verantwortungsbereich des Anwenders, die Materialauswahl in einer spezifischen Anwendung zu testen, um seine beabsichtigte Einsatzfähigkeit zu ermitteln. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und hat auch ohne Unterschrift Gültigkeit.

Stand vom 27.11.2023/ Revision: 3
Index 03